

Huile balsamique pour bois

réf.: 75600

Description	Huile naturelle pour l'entretien du bois, sans biocides. Elle pénètre profondément dans le support et possède une bonne résistance aux intempéries. Spécialement recommandé pour les bois durs et exotiques, tels que le teck, méranti, acajou etc. à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour rafraîchir les meubles de jardin. Odeur agréable, excellente pénétration, séchage rapide, non filmogène.
Base du liant	Solution aux huiles naturelles
Densité	0.850 kg/l
Teneur en corps	20 %
Solvants	White Spirit et terpènes
Agents actifs	Aucun
Point d'inflammation	Néant
Teinte	Incolore ou pigmentée
Degré du brillant	Mat soyeux à brillant, suivant le nombre de couches et la nature du support
Emballages	Bidons en fer blanc de 1 l, 5 l, 20 l et fûts de 200 l
Stockage	Une année dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.
Consommation	120 - 150 g/m ² , selon la propriété du support
Mode d'emploi	<u>Application:</u> Au pinceau, au pistolet, trempage, aspersion, avec une éponge ou un chiffon etc. <u>Préparation du support:</u> Il doit être sec et propre. Humidité du bois max. 15 %. <u>Diluant:</u> Essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique Température d'application: > + 5 C support et air

Dilution	Au pinceau ou rouleau: 0 - 5 % d'essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique
Séchage	Hors poussière: après env. 4 heures Sec au toucher: après env. 6 heures Recouvrable: après 24 heures
Précautions particulières	Assurer une ventilation efficace pendant et après l'application du produit. Porter un masque de protection contre le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec les yeux. Il se peut qu'un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique devient auto-inflammable. Il faut toujours mettre ces chiffons dans un emballage métallique qui se ferme hermétiquement ou les suspendre ouvertement comme du linge.
Nettoyage des outils	Immédiatement avec de l'essence artificielle. Ramollir l'huile solide avec un dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.
Traitement ultérieur	Un traitement ultérieur se fait simplement avec un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique appliqué sur fond propre et sec.
Classe de toxicité	Hors classe de toxicité, OFSP T 619000
RID / RSD/ADR	Peinture III UN 1263
Evacuation des déchets	Code ODS 1620
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité. Les impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi que le hasard et cas de force majeure sont hors de notre in-fluence et de ce fait hors de notre responsabilité. En tous cas le client doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions pratiques. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme.

Septembre 2005