

Fiche Technique

Produit	LEC30 SérieGloss									
Description	Finitions cellulo transparentes									
Couleur	Transparent									
Essence /Support idéal pour le produit	Conifères résineux									
	Conifères non résineux									
	Feuillus-claire									
	Feuillus-foncé									
Caractéristiques Physico-chimiques										
RÉFÉRENCE	Densité (Kg/l)				Densité (lb/U.S gal)			Extrait sec %		
LEC30	0,903 ± 0,030				7,5 ± 0,3			23,3 ± 2		
LEC31	0,901 ± 0,030				7,5 ± 0,3			23,6 ± 2		
LEC32	0,901 ± 0,030				7,5 ± 0,3			23,5 ± 2		
LEC33	0,902 ± 0,030				7,5 ± 0,3			23,6 ± 2		
LEC35	0,904 ± 0,030				7,5 ± 0,3			23,6 ± 2		
	Viscosité (EN ISO 2431) coupe ISO 5					57 ±		4		
	Viscosité (coupe Ford 4)					35 ±		3		
PREPARATION DU PRODUIT										
COMPOSANTS AJOUTÉS					Quantité					
Dilution	LZC1024				En poids p/p %				20	
					En volume v/v %				22	
CARACTERISTIQUES (moyenne) DU PRODUIT PREPARE										
	Viscosité (coupe Ford 4)				20 ±		2			
Référence / Matité	RÉFÉRENCE				Matité EN ISO 2813 (angle de mesure 60°)					
					micron appliation: 120					
					Wet Mils: 4,7					
	LEC30				Gloss		95 ±	5		
	LEC31				Gloss		60 ±	4		
	LEC32				Gloss		40 ±	3		
	LEC33				Gloss		30 ±	2		
	LEC35				Gloss		10 ±	1		



Application		Quantité			
	Pulvérisation Airmix	gr/m² min-max:	120	-	150
		Wet Mils min-max	5,3	-	6,6
	Postolet électrostatique	gr/m² min-max:	120	-	150
		Wet Mils min-max	5,3	-	6,6
	Robot automatique de pulvérisation	gr/m² min-max:	120	-	150
		Wet Mils min-max	5,3	-	6,6
	Pistolet à pression d'air manuel	gr/m² min-max:	120	-	150
Wet Mils min-max		5,3	-	6,6	
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT APPLIQUE					
Séchage					
	Séchage à température ambiante (18-22°C et 65-70% d'humidité relative) séchage complet		18 h		
	Hors poussière		20 min		
	Sec au toucher		50 min		
	Sec en profondeur		18 h		
	Intervalle maximum entre couches sans égrenage		3 h		
Conservation	15 mois à partir de la date de production				

INSTRUCTIONS

Dans un process de vernissage avec des produits professionnels

- Le résultat final dépend, au delà de la qualité du produit, aussi de nombreuses autres variables, tels que des conditions ambiantes, l'homogénéité dans la qualité des supports, la constance des cycles d'application, du rendement des lignes et de l'emploi correct des produits, etc.
- Dans les process de vernissage industriel, une impureté contenu dans le produit n'est pas normal et donc non imputable à la qualité du produit
- la couleur finale dépend de la préparation du support et des conditions d'application, pour cette raison il est indispensable de vérifier au préalable le résultat dans les conditions d'utilisation prévues

Notre société, ne peut assurer le contrôle des process de vernissage de chaque utilisateur, elle ne peut donc pas être responsable du résultat obtenu uniquement par l'utilisation de ses produits

Nous garantissons par contre la constance des caractéristiques physico-chimiques du produit indiquées dans la Fiche Technique, et nous nous engageons à le remplacer si elles ne sont pas conformes.

Les données relatives des caractéristiques physico-chimiques des produits sont relevées à 20°C et à 70% d'humidité relative (U.R.)

Pour obtenir le meilleur résultat, les conditions d'applications optimales sont:

- température ambiante comprise entre 18 et 22°C
- humidité relative ambiante comprise entre 65 et 70%
- humidité du support comprise entre 8 et 14%

Les conditions à respecter scrupuleusement sont:

- Les produits à base de solvant doivent être conservés fermés, à des températures non inférieures à 0°C et non supérieures à 35°C / 95°F, dans un local ventilé et non exposé aux rayons du soleil
- Toujours bien agiter le produit avant son utilisation
- Toujours bien agiter le produit avant son utilisation avec tous les autres composants qui auraient été ajoutés tels que : catalyseur, accélérateur, diluant
- L'application ne doit pas être réalisée à une température inférieure à 15°C / 59°F et supérieure à 30°C / 86°F
- Le séchage ne doit pas s'effectuer à une température inférieure à 15°C / 59°F
- L'humidité relative ambiante en phase de séchage doit être comprise entre 50% et 70%
- Pour les mélanges utiliser uniquement des récipients adapté par exemple en polyéthylène, acier ou inox
- Après l'emploi il est toujours conseillé de fermer correctement les bidons

Le résultat final d'un cycle de vernissage dépend exclusivement de l'utilisateur, qui doit s'assurer que les produits correspondent à son besoin et que les conditions ambiantes, d'application ou spécifique aux supports ne nécessitent pas des modifications essentielles d'emploi

De la responsabilité des utilisateurs

- se conformer aux indications détaillées ci dessus
- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité durant l'application du produit en respectant les indications détaillées dans la Fiche Technique
- Pour les produits solvant il est nécessaire d'utiliser un équipement ATEX
- Il est interdit de fumer pendant l'utilisation des produits

En fin de chaque Fiche Technique, il est indiqué la validité de celle ci

Il est conseillé de contrôler avec son personnel que l'édition des fiches Technique en votre possession soit celle en vigueur, étant donné que les caractéristiques des produits sont susceptibles d'évoluer dans le temps

Pour tout autres renseignements s'adresser à:

Date d'émission: 01/09/2015

Rev.: 0