

SDI0504SX DILUANTPU RAPIDE S6139 0000

TYPE DE PRODUIT / ASPECT :

- Diluant universel

CARACTÉRISTIQUES DE LIVRAISON :

- densité à 20°C : 0,88 ±0.03 selon IO 003/PR06 (~ NF EN ISO 2811-1)
- COV calculés : 100 %
- * exprimé en pourcentage massique sur la forme de livraison du produit.
- point d'éclair calculé : > à 21 °C et < 55 °C

Δ Produit inflammable

➤ ***Il appartient à l'utilisateur de vérifier que ce produit convient à son matériel d'application en particulier en cas d'application électrostatique !***

***Produit à appliquer exclusivement dans les entreprises classées ICPE
Rubrique 2940 dans le cadre de la directive 1999/13***

STOCKAGE :

En emballages non entamés, à température constante et comprise entre 5°C et 30°C : **24 mois**

DONNEES DE SECURITE : Voir fiche de données de sécurité.

IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRITES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGALEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.



Celliose S.A.

Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
Tél: +33 (0) 472 39 77 77 - Fax: +33 (0) 472 39 77 70
www.celliose.com

S.A. au capital de 1.128.195 € - RCS Lyon B 775 643 976 - Code APE 2030Z - TVA FR 07 775 643 976 - SIREN 775 643 976

