




HYDROPAC IM 66 TRASPARENTE



1000 g +
50 g




60" CF4 pistolet
60" CF4 par rideau
à 20°C



Ø 1,8 – 2,0 mm
Nb couches: 2
Pression: 3/4 bar



Approprié pour
application par rideau



À l'air à 25°C
Sec au toucher:
120 minutes
Complète: 7 jours

Séchage par étapes en
cabine avec température
de 20 à 50°C

DESCRIPTION

Finition mono-composant à l'eau polyvalente transparente mate.

DOMAINE D'UTILISATION

Appropriée pour finitions à l'eau transparentes mates sur panneaux et éléments de meubles.
Disponible en différents degrés de brillance.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne verticalité
- Séchage rapide
- Bonne dureté
- Très bonnes résistances chimiques
- Bonne distension
- Bonne mise en valeur du pore
- Très bonne transparence

PRÉPARATION DU SUPPORT

Appropriée pour application sur supports en bois soigneusement lissés et éventuellement teintés.

APPLICATION

- Au pistolet, airless et airmix.
- Par rideau

Rapport du mélange:

HYDROPAC IM 66 TRASPARENTE (disponible en différents degrés de brillance)
I3301 GP-AU 037 DILUENTE (diluant)

poids et volume
1000 parts
max 50 parts

Le produit peut être aussi utilisé avec le durcisseur suivant:
I6159 HYDROCAT 0091 RETICOLANTE (rapide)

20-30 parts

Viscosité d'application à 20°C: 60" CF4 au pistolet
60" CF4 par rideau

Ø Buse (application au pistolet): 1,8–2,0 mm

Pression (application au pistolet): 3,0–4,0 bar

Nb de couches: 2 couches avec lissage intermédiaire espacé de 4 heures

Quantité de produit appliquée: 160–180 g/m²

Rendement théorique: 5 m²/l

V.O.C.: voir la fiche de sécurité

SÉCHAGE

À l'air à 25°C et H.R.< 65%:

Hors poussière:	45 min.
Sec au toucher:	120 min.
Empilable:	12 heures
Séchage à cœur:	7 jours

En cabine:

Il se prête au séchage par étapes en cabine avec températures de 20°C à 50°C

CYCLE DE PEINTURE RECOMMANDÉ

Supports en différentes essences de bois

Ponçage avec papier grain P100-P150-P180

Application de la finition HYDROPAC IM 66 TRASPARENTE (différents degrés de brillance)

Ponçage avec papier grain P320-P400

Application de la finition HYDROPAC IM 66 TRASPARENTE (différents degrés de brillance)

FICHE TECHNIQUE N° W4400-F
REV. 09/2019

Le contenu de cette fiche est le résultat d'essais réalisés scrupuleusement et de nos connaissances techniques les plus avancées. Les données de cette fiche ne sont publiées qu'à titre informatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à l'utilisation des produits décrits. Les conditions d'application sont hors de notre contrôle.