

## FICHE TECHNIQUE

**FPUR0034**

**FONDO A 34**

Fond polyuréthane incolore

### Caractéristiques

- Facilité d'application
- Bonne transparence
- Bon égrenage
- Bonne rapidité de séchage

**Usage conseillé:** cycles pore fermé pour meubles, profils et agencement en général

**Application:** pistolet traditionnel, airmix ou airless

**Préparation du produit:** - durcisseur INLL0101 à 50% en poids  
- dilution: DILS000N, DILL0002 ou DILL0202 à 10-20% en poids

|                    |                          |                  |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Propriétés:</b> | Extrait sec (%)          | 42%              |
|                    | Densité à 20°C           | 0,97 Kg/l ± 0,02 |
|                    | Viscosité Ford 4 à 20° C | 30"-35"          |
|                    | Pot life A+B+dil         | 2 heures         |

### Préparation du support

Le support doit être propre sans traces de résines

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au-dessus de 15° C

**Couches conseillées:** 1 à 3

**Quantité conseillée par couche:** 120-160 g/m<sup>2</sup>

**Intervalle entre les couches:** 2-3 h

### Séchage à 20-25°C

|                   |      |
|-------------------|------|
| Hors poussière    | 15'  |
| Sec à toucher     | 30'  |
| Sec en profondeur | 12 h |
| Empilage          | 8 h  |

### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur