

Fiche Technique

Produit	HGA635x SérieGloss										
Description	Finition à l'eau pour intérieur pigmentable Color System 2k										
Couleur	Neutre pigmentable										
Caractéristiques Physico-chimiques											
RÉFÉRENCE	Densité (Kg/l)				Densité (lb/U.S gal)				Extrait sec %		
HGA6352	1,031 ± 0,030				8,6 ± 0,3				29,6 ± 2		
HGA6354	1,038 ± 0,030				8,7 ± 0,3				31,8 ± 2		
HGA6356	1,043 ± 0,030				8,7 ± 0,3				32,7 ± 2		
	Viscosité (coupe Ford 6)					70 ± 5					
PREPARATION DU PRODUIT											
COMPOSANTS AJOUTÉS						Quantité					
durcisseur	HNB100					En poids p/p %				15	
						En volume v/v %				15,3	
	Extrait sec %					79,8 ± 2					
CARACTERISTIQUES (moyenne) DU PRODUIT PREPARE											
	Extrait sec I + II composant (%)					36,1 ± 2					
	Vie en pot du mélange (temps limite d'application du produit préparé selon les indications d'utilisation)					1 h					
	Viscosité (coupe Ford 6)					100 ± 5					
Référence / Matité	RÉFÉRENCE					Matité EN ISO 2813 (angle de mesure 60°)					
						micron appliation: 130					
						Wet Mils: 5,1					
	HGA6352					Gloss 50 ± 3					
	HGA6354					Gloss 20 ± 2					
	HGA6356					Gloss 10 ± 1					
Application						Quantité					
	Robot automatique de pulvérisation					gr/m² min-max: 100 - 150					
						Wet Mils min-max 3,8 - 5,7					

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT APPLIQUE				
Séchage	Séchage à température ambiante (18-22°C et 65-70% d'humidité relative) séchage complet		16 h	
	Hors poussière		45 min	
	Sec au toucher		75 min	
	Sec en profondeur		5 h	
	Empilable après séchage à température ambiante		16 h (avec des espaceurs)	
	Séchage tunnel à caissons air chaud (20-40-60°C) séchage complet		5 h	
	Empilable après séchage tunnel air chaud		5 h (avec des espaceurs)	
	COMPOSANTS AJOUTÉS			Quantité
Propriétés	Excellente versatilité			
durcisseur	HNB614	En poids p/p %		10
	Extrait sec %	69,9 ± 2		
CARACTERISTIQUES (moyenne) DU PRODUIT PREPARE				
	Extrait sec I + II composant (%)		33,3 ± 2	
	Vie en pot du mélange (temps limite d'application du produit préparé selon les indications d'utilisation)		2 h	
	Viscosité (coupe Ford 6)		60 ± 5	
Référence / Matité	RÉFÉRENCE		Matité EN ISO 2813 (angle de mesure 60°)	
			micron appliation: 130	
			Wet Mils: 5,1	
	HGA6352		Gloss 50 ± 3	
	HGA6354		Gloss 20 ± 2	
	HGA6356		Gloss 10 ± 1	
Application			Quantité	
	Pulvérisation Airmix	gr/m² min-max: 100 - 150		
		Wet Mils min-max 3,5 - 5,2		
	Robot automatique de pulvérisation	gr/m² min-max: 100 - 150		
		Wet Mils min-max 3,5 - 5,2		
	Pistolet à pression d'air manuel	gr/m² min-max: 100 - 150		
		Wet Mils min-max 3,5 - 5,2		

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT APPLIQUE		
Séchage		
	Séchage à température ambiante (18-22°C et 65-70% d'humidité relative) séchage complet	24 h
	Hors poussière	45 min
	Sec au toucher	75 min
	Sec en profondeur	8 h
	Empilable après séchage à température ambiante	24 h (avec des espaceurs)
	Séchage tunnel à caissons air chaud (20-40-60°C) séchage complet	8 h
	Empilable après séchage tunnel air chaud	8 h (avec des espaceurs)
Conservation	12 mois à partir de la date de production	
AVERTISSEMENT SPECIFIQUE	<p>A utiliser en mélange avec les pâtes pigmentaires HMT100x SérieCouleur, jusqu'à 20%, pour obtenir des couleurs soutenues</p> <p>Les produits à l'eau ont la tendance à évoluer en viscosité pendant le stockage La valeur indiquée dans la fiche technique correspond à la valeur mesurée durant le contrôle qualité</p> <p>Si nécessaire, diluer avec de l'eau jusqu'à le 5% (maximum)</p>	

INSTRUCTIONS

Dans un process de vernissage avec des produits professionnels

- Le résultat final dépend, au delà de la qualité du produit, aussi de nombreuses autres variables, tels que des conditions ambiantes, l'homogénéité dans la qualité des supports, la constance des cycles d'application, du rendement des lignes et de l'emploi correct des produits, etc.
- Dans les process de vernissage industriel, une impureté contenu dans le produit n'est pas normal et donc non imputable à la qualité du produit
- la couleur finale dépend de la préparation du support et des conditions d'application, pour cette raison il est indispensable de vérifier au préalable le résultat dans les conditions d'utilisation prévues

Notre société, ne peut assurer le contrôle des process de vernissage de chaque utilisateur, elle ne peut donc pas être responsable du résultat obtenu uniquement par l'utilisation de ses produits

Nous garantissons par contre la constance des caractéristiques physico-chimiques du produit indiquées dans la Fiche Technique, et nous nous engageons à le remplacer si elles ne sont pas conformes.

Les données relatives des caractéristiques physico-chimiques des produits sont relevées à 20°C et à 70% d'humidité relative (U.R.)

Pour obtenir le meilleur résultat, les conditions d'applications optimales sont:

- température ambiante comprise entre 18 et 22°C
- humidité relative ambiante comprise entre 65 et 70%
- humidité du support comprise entre 8 et 14%

Les conditions à respecter scrupuleusement sont:

- Les produits à base d'eau sont particulièrement sensibles aux conditions de stockage: des températures inférieures à 5°C et supérieure à 35°C peuvent compromettre les caractéristiques du produit et le rendre inutilisable. Pour cette raison les produits à base d'eau doivent être conservés fermés aux températures indiquées dans un local ventilé et non exposés aux rayons du soleil
- Toujours bien agiter le produit avant son utilisation
- Toujours bien agiter le produit avant son utilisation avec tous les autres composants qui auraient été ajoutés tels que: catalyseur, accélérateur, diluant
- L'application ne doit pas être réalisée à une température inférieure à 15°C / 59°F et supérieure à 30°C / 86°F
- Le séchage ne doit pas s'effectuer à une température inférieure à 15°C / 59°F
- L'humidité relative ambiante en phase de séchage doit être comprise entre 50% et 70%
- Pour les mélanges utiliser uniquement des récipients adapté par exemple en polyéthylène, acier ou inox
- Après l'emploi il est toujours conseillé de fermer correctement les bidons

Le résultat final d'un cycle de vernissage dépend exclusivement de l'utilisateur, qui doit s'assurer que les produits correspondent à son besoin et que les conditions ambiantes, d'application ou spécifique aux supports ne nécessitent pas des modifications essentielles d'emploi

De la responsabilité des utilisateurs:

- se conformer aux indications détaillées ci dessus
- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité durant l'application du produit en respectant les indications détaillées dans la Fiche Technique
- Pour les produits solvant il est nécessaire d'utiliser un équipement ATEX
- Il est interdit de fumer pendant l'utilisation des produits

En fin de chaque Fiche Technique, il est indiqué la validité de celle ci

Il est conseillé de contrôler avec son personnel que l'édition des fiches Technique en votre possession soit celle en vigueur, étant donné que les caractéristiques des produits sont susceptibles d'évoluer dans le temps

Pour tout autres renseignements s'adresser à:

Date d'émission: 2021-01

Rev.: 4