

**PRIMAIRE ISOLANT BLANC AH392****DESCRIPTION DU PRODUIT :** Primaire opaque blanc hydro pour l'extérieur**ESSENCE / SUPPORT IDEAL POUR LE PRODUIT :**

- Conifères non résineux et aboutés.
- Hemlock
- Okumé (multi-couches), également connu sous le contreplaqué marine
- Méranti
- Bois lamellé collé

**CARACTERISTIQUES :**

- Application au pistolet ou au robot
- Nettoyage des outils à l'eau.

**PARAMETRES PHYSIQUES A 20 °C**

- Viscosité Brookfield (20°C – 68°F) : .....	Env 26000 ± 4000 cPs
- Densité (Kg/l): .....	1,190 ± 0.030
- Densité (lb/U.S. gal) : .....	9,9 ± 0.30
- Extrait sec: .....	52 ± 2

**PREPARATION DU PRODUIT :**

Dilution avec de l'eau :

- En poids p/p % : 5%
- En volume v/v % : 6%

Viscosité après dilution : V. 4,00 / S. 4

- Env. Viscosité Brookfield (20°C - 68°F) :
  - o V. 4,00 / S. 4
  - o Environ 20000 ± 3000 cPs

**APPLICATION:**

	Quantité		
<b>Pulvérisation sans air</b>	<b>gr/m² min-max:</b>	200	- 250
	<b>Wet Mils min-max</b>	6,7	- 8,3
<b>Pulvérisation Airmix</b>	<b>gr/m² min-max:</b>	200	- 250
	<b>Wet Mils min-max</b>	6,7	- 8,3
<b>Postolet électrostatique</b>	<b>gr/m² min-max:</b>	200	- 250
	<b>Wet Mils min-max</b>	6,7	- 8,3
<b>Robot automatique de pulvérisation</b>	<b>gr/m² min-max:</b>	200	- 250
	<b>Wet Mils min-max</b>	6,7	- 8,3
<b>Pistolet vertical airless</b>	<b>gr/m² min-max:</b>	200	- 250
	<b>Wet Mils min-max</b>	6,7	- 8,3
<b>Pistolet à pression d'air manuel</b>	<b>gr/m² min-max:</b>	200	- 250
	<b>Wet Mils min-max</b>	6,7	- 8,3

REV 2/10-2018

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part.

Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent bien au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc... sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.