

PGFA3051--A – FOND A ACRYLIQUE 3051 BLANC

Produit à base de résines acryliques – vinyliques spéciales

Caractéristiques du produit: Fond pour bois avec pore profond (frêne, rouvre, orme, etc.)

<ul style="list-style-type: none"> Ecellente marquage du pore du bois Excellent égrenage manuel 	<ul style="list-style-type: none"> Bon survernissage
---	---

Versions:

Usage conseillé:	<ul style="list-style-type: none"> Meubles Portes 	<ul style="list-style-type: none"> Chaises Pièces tournées
Méthode d'application:	Au pistolet traditionnel mécanique ou électrostatique ou au râteau	
Préparation du produit:		

Caractéristiques Physico-Chimiques:

Extrait sec (%)	38 %
Densité (g/l)	1,1 +/- 0.02
Viscosité C.Ford 4 à 20° C	37" / 41"
Matité	

Particularités d'application:

Nombre des couches conseillé	
Quantité conseillée par couche	
Intervalle entre les couches	
Pot-Life	7 heures

Indications générales sur le cycle:

Séchage à 20°-25°C (température ambiante)		Séchage dans le tunnel:		
Hors poussières:	environ 20 minutes			
Sec au toucher:	environ 40 minutes			
Sec en profondeur:	environ 6 heures			
Empilage:	environ 8 heures			
Egrenage:	environ 12 heures			

Préparation du fond:

Instructions pour l'application:	Catalyser ou Photo-ioniser	Accélérer	Diluer	
	INUR3051 à 10%		DILL0403 à 10-50%	
			Ou DILS000N	
			Ou DILL0002	

Egrenage: carte grain 360.

Attention:

<ul style="list-style-type: none"> Mélanger bien le produit avant l'usage Pendant l'application il faut que le produit, le support et le milieu soient à une température au dessus de 15° C. Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementation en vigueur. 			