



# KLEIBERIT 304.3

## Durcisseur spécial

### Domaine d'application

Durcisseur standard pour KLEIBERIT 304.0 et KLEIBERIT 304.1

### Propriétés de KLEIBERIT 304.3

**Base:** chlorure d'aluminium  
**Densité:** env. 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
**pH:** environ 1  
**Couleur:** jaunâtre – transparent

**Identification:** soumis à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne (consulter notre fiche de données de sécurité)

### Application

KLEIBERIT 304.3 est utilisé en tant que durcisseur standard pour les colles D4 (DIN/EN204) KLEIBERIT 304.0 et KLEIBERIT 304.1.

Dosage du durcisseur: 5 % (poids)

Le mélange colle-durcisseur a une vie en pot d'env. 4 à 7 jours.

### Conditionnement

Carton de 12 flacons de 0,5 kg net  
 Carton de 12 flacons de 1,3 kg net  
 Jerrycan 28 kg net

Autres conditionnements sur demande.

### Stockage

KLEIBERIT 304.3 peut être stocké environ 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Le durcisseur est réversible jusqu'à -30°C !

LL20.05.2019 ; remplace les versions précédentes



**Elimination des déchets**

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

**Service**

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.